

Technisches Merkblatt **BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375**

Anwendungsbereich Im Innenbereich, für die Möbelpflege und Endbehandlung gelaugter, geölter und gewachster Hölzer. Nicht für gebeizte Flächen. Zur Restaurierung alter Möbel oder Holzbilder. Zur Pflege von KeraCott und Linoleum.

Eigenschaften Nach Durchtrocknung samtglänzend, feuchtigkeitsabweisend.
Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Volldeklaration Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Pineoil, Rosmarinöl, Ethanol, Tonerde und bleifreie Trockenstoffe (Co, Mn, Zr).

Farbton Farblos.

Verdünnung Verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitung Durch Spritzen oder Ballenauftrag bzw. Einscheibenmaschine mit Filzpad.

Verbrauch Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. 1 l reicht für ca. 100 m², d.h. 10 ml/m², bei anderen Auftragsarten bis zu 167 m², d.h. 6 ml/m², je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger oder mehr.

Reinigung Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.

Trockenzeit Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte und Auftrag mit Ballentuch ca. 20 - 30 Minuten.
Bei Spritzauftrag je nach Auftragsmenge 30 - 120 Minuten. Sonst 24 Stunden.

Dichte 0,84 g/ml.

Hinweis

Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P301+P310

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208

Enthält D-Limonen, Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.
Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0,05 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375

Vorbereitung	Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Holz vorbehandeln mit LIVOS-Ölen oder Lasuren, wie z.B. ARDVOS-Holzöl Nr. 266, KUNOS - Naturöl – Siegel Nr.244 oder DARIX-Möbellasur Nr. 297.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln. Nach hauchdünnem Auftrag entfällt ein Nachpolieren. Bei anderen Auftragsarten wie z. B. Spritzen, muß auf sehr dünnen Auftrag und Gleichmäßigkeit geachtet werden. Zuviel aufgebracht BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 soll mit einem Lappen abgenommen werden. Nach ca. 20 - 30 Minuten Antrockenzeit mit einer Bürste, Lappen oder Einscheibenmaschine mit Filzpad nachpolieren. 1 - 2 Stunden danach ist die Oberfläche griff trocken.
Reinigung und Pflege	Tägliche Reinigung mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser. Stark verschmutzte Bereiche mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 reinigen oder einen satten Auftrag des Öl-Wachs Nr. 375, der ca. 20 Minuten stehen bleiben sollte, bevor er mit dem Schmutz abgenommen wird. Mit Erstbehandlungsprodukt ölen und anschließend BIVOS-Ölwachs Nr. 375 sparsam auftragen, ggf. mehrmals.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2015